

HAGA 335 Fugenmörtel

Anwendungshinweise

Anwendungsgebiet

Fugenmörtel auf Trass- und Zementbasis zum Ausfügen von Platten- und Fliesenbelägen, wasserfest und rissfrei. Geeignet für Fugenbreiten von 5 - 20 mm, in keramischen Belägen, Cotto, Terracotta, Natursteinbodenplatten, usw. Auch bei Fussbodenheizung geeignet. Lieferbar in Farbton grau.

Geeignete Untergründe

Alle Untergründe müssen immer dauerhaft tragfähig, stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblühungsfrei sein.

Verarbeitung

1 Sack mit ca. 6 lt. Wasser mischen und gut aufrühren. Die Platten werden in kleinen Teilpartien ausgefügt. Fugenmörtel satt mit Gummi in die Fugen eindrücken und durch mehrmaliges Nachziehen den Platten anpassen.

Verbrauch

Plattenbelag Kleinmosaik

Format cm	Fugenbreite ca. mm	Verbrauch kg/m ²
10/10/0,6	5	ca. 2,2

Plattenbelag Mittelmosaik

Format cm	Fugenbreite ca. mm	Verbrauch kg/m ²
10/10/0,8	5	ca. 2,5

Plattenbelag Fliesen

Format cm	Fugenbreite ca. mm	Verbrauch kg/m ²
10/20/1,0	5	ca. 1,8
10/20/1,0	8	ca. 2,0
30/30/1,5	10	ca. 2,5
30/30/2,0	15	ca. 3,5

ACHTUNG

Die nassen Platten oder Fliesen sehen sofort sauber aus; in Wirklichkeit ist jedoch nach Trocknung evtl. immer noch ein Zementschleier vorhanden, unbedingt mehrmals mit sauberem Wasser nachwaschen.

Der Boden kann je nach Raumtemperatur und Witterung, nach Aushärtung des Fugenmörtels nach ca. 2 - 3 Tagen begangen werden.



Hinweise und Sicherheitsratschläge

Fensterscheiben, Metallteile, Steinfassungen usw. sind gut abzudecken. Allfällige Spritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch gut mit Wasser waschen.

Warnung auf den Gebinde-Etiketten und Sicherheitsdatenblatt beachten. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter: www.haganatur.ch

Lieferform

pulverförmig, grau
Papiersäcke à 25 kg, Paletten à 42 Papiersäcke = 1,05 to
Eimer à 10 kg, ca. 8 l Mörtel

Verbrauch

1 Sack à 25 kg = ca. 20 lt. Mörtel

Lagerfähigkeit

Im Originalgebinde trocken gelagert ca. 6 Monate.