



# Decköl

**Produktinformation:** NATURHAUS **Decköl** ist ein lösemittelfreies Grund- und Endbeschichtungsmaterial für stark strapazierte Holzoberflächen im Innenbereich (z.B. Treppen, Fußböden, Arbeitsplatten, Esstische, Möbel). Das Produkt hebt die natürliche Maserung hervor. **Decköl** ist auch für helle Holzarten (z.B. Esche, Ahorn) gut geeignet. Die generierte seidenmatte Oberfläche ist diffusionsfähig, wasser- und schmutzabweisend, elektrostatisch neutral, antibakteriell, schweiß- und speichelecht.

**Zusammensetzung:** Lackleinöl, Leinölstandöl, Holzölstandöl, Carnaubawachs, Naturharzester, hochdisperse Kieselsäure, organisches Mattierungsmittel, geringe Mengen blei- und kobaltfreier Trockenstoffe (Mn-, Zr-, Ca-Fettsäuren).

**Vorbehandlung:** NATURHAUS **Sperrgrund** (Art.Nr. 00240) für eine nicht strukturbetonende, hoch belastbare, lösemittelfreie Boden- oder Möbelloberfläche. NATURHAUS **Hartöl Spezial** (Art.Nr. 10250) für eine tief imprägnierte, strukturbetonende und hoch belastbare Oberfläche.

**Verarbeitung:** nähere Informationen in den Arbeitsanweisungen. NATURHAUS **Decköl** gut aufrühren. Es ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird unverdünnt durch Spachteln, Spritzen oder mit einem Ballentuch aufgetragen. **Decköl** wird nach dem ersten Auftrag mit einer Bodenmaschine und einem beigefarbigem Superpad, auf Möbelflächen mit einem Exzenterschleifer und grünem Pad oder mit einem fusselfreien Tuch trocken gerieben.

Nach der Trocknung erfolgt der zweite Auftrag. **Decköl** wieder sehr dünn aufziehen und abschließend trockenpolieren. Evtl. Materialüberschuss mit einem Tuch abnehmen. Die Trockenzeiten sind vor jedem Auftrag einzuhalten.

Arbeitsgeräte mit NATURHAUS **Verdünnung für Öle** (Art.Nr. 00560) reinigen.

Für die Endbeschichtung und/oder Ersteinpflege industriell vorgeölter Holzbodendielen beachten Sie bitte unsere Pflegeanweisung oder die Arbeitsanweisungen für Fachanwender.

**Trockenzeiten:** ca. 8-12 Stunden, bzw. über Nacht (20 °C, 65% r. F.); Auf einer Grundierung mit Sperrgrund verkürzt sich die Trockenzeit auf 2-5 Std. Auf Tropenhölzern kann es, verursacht durch spezifische Holzinhaltstoffe, zu Trocknungsverzögerungen kommen. Nicht auf Ipé/Lapacho und Bangkirai anwenden.

**Reinigung und Pflege:** **Siehe Reinigungs- und Pflegeanweisungen für Möbel bzw. Böden und Treppen (geölt / gewachste Oberflächen).**

**Physikalische Daten:** Dichte ca. 0,945 g/ml, Viskosität > 30 s (ISO-Becher 2431, 4 mm, 20 °C).

**Ergiebigkeit:** 40 - 66 m<sup>2</sup>/l (ca. 15 - 25 ml/m<sup>2</sup>) für eine Grundierung, 100 -160 m<sup>2</sup>/l (ca. 6 - 10 ml/m<sup>2</sup>) für eine Endbeschichtung.

**Haltbarkeit:** Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebilde mehrere Jahre lagerfähig.

**Gefahrenhinweise:** Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008(GHS) Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

	ChemVOCFarbV
	Produktkategorie: d
	Typ: Lösemittelbasis
	VOC-Gehalt:
	Grenzwert: 300 g/l
	Ist: 0 g/l
	Giscode: Ö 10

**Augenkontakt:** Bei direktem Kontakt ist eine geringe Reizwirkung auf die Augenschleimhaut möglich.

**Freisetzung:** Beim Auslaufen großer Mengen ist eine Wassergefährdung möglich

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die die Kriterien für die Einstufung als PBT- bzw. vPvB-Stoff erfüllen.

**Gefahr von Selbstentzündung** Bei mit diesem Produkt behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere, Kleidung, Schwämme, Schleifmittel usw. liegen! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf. Nicht an Spritzanlagen oder vor Absaugungen verwenden, an denen konventionelle Lacke verarbeitet werden.

**Entsorgungshinweise:** Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

**Artikel-Nr.:** 00290

**Gebindegrößen, Behältermaterial:** 750 ml      2,5 l      10 l      25 l  
jeweils innen beschichtetes Weißblech

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 009 / Dezember 2017)